



## Teak Oil



### **Beschreibung**

Eine Mischung von Ölen (einschließlich Holzöl), Harzen und Trockner zur Herstellung einer attraktiven und dauerhaften Oberfläche. Die Oberfläche ist glänzend. Für seidenmatte Oberflächen verwenden Sie **Rustins Danish Oil**.

### **Verwendung**

Für alle unbehandelten Holzarbeiten, Türen, Tischlerarbeiten, Garten- und Innenmöbel im Innen- & Außenbereich.

### **Besonderheiten**

Hebt die natürliche Schönheit von Holz und furnierten Oberflächen hervor. Gibt ein offenes Naturkörniges glänzendes Finish. Entspricht EN 71 Sicherheit von **Spielzeug**.

### **Vorbereitung**

Das Holz muss sauber, glatt, trocken und frei von Wachs, Staub und Verunreinigungen sein. Einige Harthölzer wie Teak und Iroko sind natürlich ölhaltige Hölzer und sollten vorher mit Spiritus oder Rustins Surface Cleaner und einem

Scheuerschwamm gereinigt werden. Dann noch im nassen Zustand mit sauberen Lappen abwischen. Bestehende Farben und Lacke sollten mit Rustin Strypit Paint oder Varnish Stripper entfernt werden. Rohes Holz kann vor der Beschichtung mit Rustins Wood Dye gefärbt werden. Eiche sollte zuerst mit Rustins Clear Advanced Wood Preserver behandelt werden um die dunkle Färbung der durch Schimmelpilz verursacht wird, welche bei Eiche normal ist zu verhindern. Nicht bei Wurzel, Ästen anwenden.

### **Anwendung**

Großzügig mit einem sauberen Lappen oder Bürste auftragen und das überschüssige Öl nach ein paar Minuten abwischen. Im Außenbereich sollte die erste Schicht zügig mit einem Pinsel aufgetragen und ohne abzuwischen getrocknet werden lassen. Unebenheiten der letzten Schicht des eingezogenen Öls mit einem Scheuerkissen entfernen, dann in Maserrichtung polieren und

mit sauberen Lappen oder Papierküchentücher abwischen.

### **Schichten**

3 Schichten auf rohes Holz. Im Außenbereich zusätzliche Schichten vorsehen.

### **Trockenzeit**

4-6 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

### **Wieder -Beschichtungszeit**

Mindestens nach 4-6 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

### **Anwendungs Temp.**

Ideal bei 15-25 ° C, nicht unter 10 ° C oder bei hoher Luftfeuchtigkeit bzw. wenn Regen erwartet wird.

### **Ergiebigkeit**

Ca. 14m<sup>2</sup> pro Liter pro Schicht je nach Saugfähigkeit des Holzes.

### **Wartung**

Periodische Wiederbehandlung erforderlich. Für den Einsatz im Freien sollte eine jährliche Behandlung durchgeführt werden. Die Oberflächen vor Wieder-Behandlung mit Spiritus reinigen.

### **Kompatibilität**

Teak Öl kann auf Rustins Wood Dye, Rustins Grainfiller und Rustins Wood filler verwendet werden. Rustins

Holz Dye kann mit max. 30% Teak Öl hinzugefügt werden. Rustins Polyurethan-Lack kann über Rustins Teak Öl zu jeder Zeit angewendet und kann auch als Holz-Primer verwendet werden. Die Oberfläche vor dem Lackieren reinigen.

### **Vor Gebrauch**

Vor Gebrauch gründlich schütteln.

### **Haltbarkeit / Lagerung**

Im dicht geschlossenen Original-Behälter viele Jahre lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

### **Mögliche Gefahren**

Entzündlich. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. In gut belüftete Räume anwenden. Aus der Reichweite von Kindern halten. Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Behälter dicht geschlossen halten. *Wichtig: Benutzte Lappen müssen zum Trocknen flach aufgelegt werden; sonst können sie aufgrund Selbstentzündung Feuer fangen.* Vollständiges Sicherheitsdatenblatt steht auf Rustins Web-Site zur Verfügung.

### **Reinigung**

Bürsten im nassen Zustand mit White Spirit reinigen. Wenn bereits getrocknet, Bürsten mit Rustins Brush Restorer reinigen.